

# CertainTeed

# AquaBead®

## Refuerzo de esquinas

### Información y Presentación del Producto

#### Descripción del Producto

AquaBead® es un esquinero para lámina de yeso autoadhesivo, fácil de aplicar, activado por agua que no forma ampollas, burbujas y no se daña ni se raja.

#### AquaBead® de CertainTeed

#### Construcción

**AquaBead Exterior 90** (esquina de 90°) incluye una parte delantera esmerilada especialmente diseñada, que permite rellenar el borde exterior para crear la esquina perfecta. El diseño esmerilado papel-plástico-papel soporta los impactos para evitar daños y rajaduras.

**AquaBead Bullnose** (redondeados) permiten rellenar el borde exterior del esquinero sin tener que cubrir el radio. Este radio tiene una superficie de alta calidad a la que puede aplicarse un acabado con imprimante y pintura, igual que con la superficie del panel.

**AquaBead Aquabado-L** ofrece un acabado rápido y limpio de los bordes expuestos de pared en seco y revela un borde perfecto

**AquaBead Exterior 90 TRIM** (esquina de 90°) presenta un talón no moldeado y produce modernas líneas filosas.

#### Durabilidad

El AquaBead no forma ampollas, burbujas y no se daña ni se raja. Los agujeros perforados permiten que el compuesto para juntas selle la esquina a la pared de manera permanente. El adhesivo activado por agua brinda una adhesión excepcional directamente a la lámina de yeso.

#### Información del Producto

##### Envasado:

Exterior 90°	8'	50 palos/cartón
Exterior 90°	9'	50 palos/cartón
Exterior 90°	10'	50 palos/cartón
Exterior 90°	12'	50 palos/cartón

Bullnose	8'	50 palos/cartón
Bullnose	9'	50 palos/cartón
Bullnose	10'	50 palos/cartón

Acabado en L 1/2"	10'	50 palos/cartón
Acabado en L 5/8"	10'	50 palos/cartón

Exterior 90° TRIM	8'	50 palos/cartón
Exterior 90° TRIM	9'	50 palos/cartón
Exterior 90° TRIM	10'	50 palos/cartón
Exterior 90° TRIM	12'	50 palos/cartón

##### Dimensiones:

- Grosor aproximado del centro laminado de copolímero: 0,056" (14 mm)
- Grosor aproximado del borde del copolímero: 0,021" (5,3 mm)
- Ancho total de la pestaña: 1,697" (43 mm)

**Almacenamiento:** Empaquetados en cartones resistentes al agua. Guardar en un lugar seco. Proteger de exceso de humedad. Rotar el acopio.

**Referencias Técnicas:** Para obtener información adicional sobre la aplicación y el acabado de los productos para acabado CertainTeed Brand consulte en:

- ASTM C1047: Standard Specification for Accessories for Gypsum Board and Gypsum Veneer Base (accesorios utilizados junto con montajes de paneles de yeso y base de yeso enchapada para proteger bordes y esquinas y para proporcionar características arquitectónicas).

#### Trabajando con el Producto

##### Condiciones del sitio

La temperatura de la habitación se debe mantener en 55 °F (13 °C) durante 48 horas antes de la aplicación y continuamente en adelante hasta que se seque por completo.

El panel de yeso debe estar seco por lo menos durante 48 horas antes de la aplicación de los compuestos para juntas.

Se debe brindar ventilación continua para asegurar un secado adecuado.

##### Preparación

Usando una botella para rociar o un aspersor de bomba, humedezca por completo el lado adhesivo del AquaBead con agua de grifo limpia.

**IMPORTANTE:** No use una esponja para aplicar agua ya que retirará el adhesivo.

Añada un poco de colorante de comida al agua para que sea más fácil ver dónde ha rociado. Si aplica menos agua se disminuye el tiempo de trabajo, pero se aumenta la adhesividad. Para ampliar el tiempo de trabajo añada más agua. Después de aplicar agua, espere de 20 a 30 segundos para que el AquaBead se active. La temperatura y la humedad pueden afectar los tiempos de secado. Asegúrese de que toda la superficie adhesiva al dorso del AquaBead esté húmeda antes de la aplicación. Ahorre tiempo usando una sierra tronzadora para cortar múltiples piezas del AquaBead a la misma altura.

Continúa al reverso

Nombre del Trabajo

Contratista

Fecha

Productos Especificados

Aprobaciones de Presentación  
(Sellos o Firmas)

CertainTeed  
SAINT-GOBAIN

## Aplicación

Coloque el lado adhesivo húmedo del AquaBead en la esquina de la pared, alineándolo ajustadamente con el techo. El borde esmerilado del AquaBead se debe cuadrar con el centro de la esquina. Asegúrese de que esté derecho. Presione firmemente el AquaBead con la mano o con un rodillo, asegurándose de que las pestañas estén completamente en contacto con la superficie de la lámina de yeso. El AquaBead se puede retirar, volver a humedecer y reposicionar si el adhesivo no se ha fijado. El adhesivo de AquaBead no se adherirá a superficies de lámina de yeso previamente acabadas.

Use un adhesivo en aerosol o compuesto para juntas para adherir a superficies previamente acabadas. Si un área no se ha adherido adecuadamente, se puede sujetar mecánicamente con grapas antes de revestir.

**IMPORTANTE:** Una vez que el adhesivo se fija, el AquaBead se adherirá de manera permanente a la lámina de yeso y no se podrá reposicionar.

El AquaBead se puede rellenar después de 30 minutos usando compuesto para juntas de acabado o multiuso. Aplique compuesto para juntas sobre el AquaBead usando una espátula de 8"-10", rellenando los agujeros. Deje que el compuesto seque bien. Revista el AquaBead una vez más con compuesto para juntas usando una espátula de 10"-12". Deje secar, luego lije y pinte.

Si lo prefiere, se pueden usar el encintado o compuestos para juntas multiusos para pesos medianos a pesados para adherir el AquaBead. Si usa este método, asegúrese de que el compuesto para juntas haya secado bien antes de aplicar una capa de relleno.

## SDS

La Hoja de Datos de Seguridad (SDS, por sus siglas en inglés) se encuentra disponible en nuestro sitio web, [www.CertainTeed.com](http://www.CertainTeed.com).

Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad o consulte al fabricante llamando al 1-800-233-8990.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

## Garantía

Debido a que los métodos y las condiciones de aplicación como temperatura, humedad y reducción están fuera de nuestro control, CertainTeed Gypsum, Inc. (CertainTeed) no será responsable por la falla de este producto cuando no se utilice según las indicaciones y especificaciones y los estándares aceptados del procedimiento inherente en la aplicación de láminas de yeso; o cuando el usuario no tenga el permiso correspondiente ante condiciones climáticas o de trabajo adversas. No obstante, si se comprobara que este producto está defectuoso, la responsabilidad máxima estará limitada sólo al cambio del material y al reembolso del precio de compra. Éste será el límite absoluto de toda responsabilidad de CertainTeed. Todos los reclamos deberán enviarse por escrito a CertainTeed dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se registró el problema. Las leyes estatales/provinciales o federales pueden proporcionar derechos además de esta garantía que no se pueden modificar o excluir.

