

Agosto 2018

## Vida Útil del Producto de Acabado CertainTeed

Para: **Nuestros preciados clientes**

El objetivo de CertainTeed es ser reconocido como el proveedor preferido de productos y servicios de América del Norte en lo que se refiere a productos de acabado. La satisfacción del cliente se puede mejorar cuando reciben y utilizan productos de acabado que todavía no han pasado ese punto en el tiempo en que sus características de diseño empiezan a deteriorarse. Para satisfacer este criterio y también para optimizar los niveles de inventario, hemos implementado la siguiente política.

Para evitar que productos fuera de fecha lleguen a nuestros usuarios finales (los aplicadores), en el siguiente cuadro presentamos la pauta recomendada. Las fechas recomendadas por grupo de productos deberían contemplar suficiente tiempo para que los canales de distribución puedan vender el producto y los aplicadores puedan aplicar el producto antes de que su calidad se deteriore. El siguiente cuadro asume que el producto ha sido almacenado según la pauta recomendada (ver abajo). Las malas condiciones de almacenamiento pueden llegar a reducir en gran medida la vida útil de los productos con respecto a lo que se indican en esta tabla.

Productos de Acabado de CertainTeed	Antigüedad Máxima para Despacho A Canales de Distribución	Antigüedad Máxima Ideal para Uso por Aplicadores
Compuestos/Texturas Premezclados	3 meses	9 meses
Compuestos/Texturas Secos	12 meses	24 meses
Compuesto de Fraguado en bolsas/cubetas	6 meses	9 meses
Pintura de Acabado Nivel "V"	9 meses	18 meses
Cintas de Papel, Salientes y Molduras	Sin vencimiento	Sin vencimiento

### Almacenamiento del Producto:

Proteja los compuestos premezclados del calor extremo. Evite colocar los productos bajo la luz solar directa o frente a calentadores. Proteja los compuestos premezclados para evitar que se congelen. En caso de congelamiento, descongele el producto muy lentamente (2 a 4 días en un almacén a 55° F/13° C); el producto puede sobrevivir uno o dos ciclos de descongelamiento dependiendo del grado de congelamiento y de la fórmula en particular. Si al mezclar el producto con una pequeña cantidad de agua la mezcla no queda homogénea, entonces no se debe usar. El compuesto para juntas debería ser aclimatado a 55° F (13° C) durante al menos 48 horas antes de su aplicación. Las bolsas de compuestos de fraguado no deben almacenarse directamente sobre piso de concreto; deben almacenarse en seco. Todo producto que esté pasado de las fechas recomendadas o sea dudoso en cualquier aspecto debe ser evaluado por el equipo Técnico de CertainTeed para su evaluación previo al uso.

Póngase en contacto con Servicios Técnicos de Marketing al (800) 446-5284 donde le podrán brindar asistencia.



Yeso CertainTeed