

La restauración adecuada de las bases varía según el tipo, el tamaño y el estado original del vierteaguas de la base y las superficies de transición. Si el vierteaguas existente presenta signos de posibles puntos de fuga, se debe realizar una inspección completa para detectar la presencia de humedad atrapada. Si se encuentra humedad atrapada o si se han acumulado reparaciones previas, lo cual podría crear presas de agua, se debe retirar y reemplazar el material/vierteaguas existente.

En este detalle se presupone que se instalará una base nueva o que se ha retirado por completo el vierteaguas instalado anteriormente en una base existente.

“Dedos” de masilla reforzada (3 hileras), Tubería al campo


Aplique masilla SMARTCOAT Serie 300 con cepillo, paleta o mano enguantada con un espesor máximo de 1/8” si utiliza masilla acrílica 300 y 1/4” si utiliza masilla de silicona 350. Corte el borde del refuerzo de poliéster SMARTFAB 500 en “dedos” para adaptarlo a la naturaleza circular/radial de este detalle. Ver ilustración: “Dedos” de refuerzo. Inmediatamente coloque el refuerzo con un mínimo de 6” de ancho en la masilla húmeda, seguido de una segunda capa de masilla con el espesor correspondiente para encapsular los bordes y la superficie del poliéster. Asegúrese de que el poliéster esté cubierto uniformemente y que los bordes del detalle estén bien extendidos.

Masilla reforzada (5 hileras), Vierteaguas de base al campo

Una vez curada la primera hilera de masilla, aplique masilla SMARTCOAT Serie 300 con cepillo, paleta o mano enguantada con un espesor máximo de 1/8” si utiliza masilla acrílica 300 y 1/4” si utiliza masilla de silicona 350. Inmediatamente coloque el refuerzo de poliéster SMARTFAB 500, con un mínimo de 6” de ancho, en la masilla húmeda colindando con la base vertical y extendiéndose un mínimo de 2” más allá de los “dedos” de refuerzo. Se puede utilizar un poliéster más ancho con un orificio central para adaptarse a la base. Si se utiliza poliéster de 6” de ancho, todas las superposiciones serán de un mínimo de 2”; se deberá aplicar masilla en todas las superficies superpuestas. Aplique una segunda capa de masilla con el espesor indicado para encapsular los bordes y la superficie del poliéster. Asegúrese de que el poliéster esté cubierto uniformemente y que los bordes del detalle estén bien extendidos.

Membrana/revestimiento de aplicación líquida, Campo

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. Extienda el revestimiento sobre el vierteaguas existente hasta la parte superior de la tubería. En superficies verticales se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el material se combe.



PLANO NO HECHO A ESCALA

NOTA: Nunca repare o cubra una masilla o revestimiento a base de silicona con nada que no sea un producto compatible a base de silicona; Los materiales acrílicos no se adhieren a la silicona.

Si tiene alguna pregunta adicional o necesita asistencia, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de CertainTeed Roofing al 1-800-396-8134 x2 o rpg@saint-gobain.com